

АКЦИЯ 10+1

С 22 ОКТЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

При покупке
10 мешков
1 мешок клея*
В ПОДАРОК**



*1 мешка клея хватает для облицовки площади от 6 м² до 9 м² при 8 мм зубчатом шпателе

** подробности акции уточняйте у наших партнеров

Строительные материалы с умом.

quick-mix 

FX 600 Плиточный клей, эластичный

Тонкослойная клеевая смесь с повышенными адгезионными свойствами. Для стен и полов. Для внутренних и наружных работ. Клей класса C2 TE согласно нормам EN 12004 и ГОСТ Р 56387–2015.

Характеристики:

- на цементной основе
- высокая стойкость к сползанию
- высокие адгезионные свойства
- увеличенное открытое время
- водостойкий и морозостойкий

Применение:

- для наружных и внутренних работ, для стен и полов
- для укладки керамической плитки, керамогранита, гончарных изделий, бетонных плит, мозаики, а также не чувствительного к прокрашиванию натурального камня
- для приклеивания плитки на цементные и известково-цементные основания, на выдержанный бетон, на гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, на гипсовую штукатурку, а также на ангидритовые полы
- для приклеивания плитки на отапливаемых полах
- облицовка стен и полов поверх гидроизоляционных материалов, таких как, например, «quick-mix» FDF

Свойства:

- Плиточный клей класса C2 TE согласно нормам EN 12004 и ГОСТ Р 56387–2015

Технические данные:

(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%)

Адгезия к бетону	> 1 МПа
Максим. размер заполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5°C до +30°C
Количество воды затворения	~ 6 л на 25 кг
Время созревания	~ 3 мин.
Время использования	~ 4 часа
Открытое время	~ 30 мин.
Толщина слоя	≤ 5 мм
Пригодность для хождения	~ 24 часа
Затирка швов	~ 12 часов (на стенах) ~ 24 часа (на полах)
Полные нагрузки	~ 7 дней
Морозостойкость контактной зоны	F 75

Расход:

На 1 м² при толщине слоя 1 мм требуется примерно 1,2 кг сухой смеси FX 600.

Размер зуба шпателя	Расход*
4x4x4 мм	~ 1,4 кг/м ²
6x6x6 мм	~ 2,2 кг/м ²
8x8x8 мм	~ 2,9 кг/м ²
10x10x10 мм	~ 3,6 кг/м ²

* Расход зависит от угла наклона шпателя при нанесении клея и неровностей основания.

FX 900 Высокоэластичный плиточный клей

Тонкослойная клеевая смесь с повышенными адгезионными свойствами. Для стен и полов. Для внутренних и наружных работ. Клей класса C2 TE S1 согласно нормам EN 12004 / EN 12002 и ГОСТ Р 56387–2015.

Характеристики:

- на цементной основе
- высокая эластичность (способность к деформированию и выравниванию напряжений)
- высокая стойкость к сползанию
- высокие адгезионные свойства
- увеличенное открытое время
- водостойкий и морозостойкий

Применение:

- для наружных и внутренних работ
- для стен и полов
- для укладки керамической плитки, керамогранита, гончарных изделий, бетонных плит, мозаики, а также не чувствительного к прокрашиванию натурального камня
- для приклеивания плитки на цементные и известково-цементные основания, на выдержанный бетон, на гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, на гипсовую штукатурку, на литой асфальт (внутри), а также на ангидритовые полы
- для применения на балконах, террасах и фасадах
- для приклеивания плитки на отапливаемых полах
- облицовка стен и полов поверх гидроизоляционных материалов, таких как, например, «quick-mix» FDF

Свойства:

- Плиточный клей класса C2 TE S1 согласно нормам EN 12002 / EN 12004 и ГОСТ Р 56387–2015

Технические данные:

(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%)

Адгезия к бетону	> 1 МПа
Максим. размер заполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5°C до +30°C
Количество воды затворения	~ 6 л на 25 кг
Время созревания	~ 3 мин.
Время использования	~ 4 часа
Открытое время	~ 30 мин.
Толщина слоя	≤ 5 мм
Пригодность для хождения	~ 24 часа
Затирка швов	~ 12 часов (на стенах) ~ 24 часа (на полах)
Полные нагрузки	~ 7 дней
Морозостойкость контактной зоны	F 75

Расход:

На 1 м² при толщине слоя 1 мм требуется примерно 1,1 кг сухой смеси FX 900.

Размер зуба шпателя	Расход*
4x4x4 мм	~ 1,3 кг/м ²
6x6x6 мм	~ 2,0 кг/м ²
8x8x8 мм	~ 2,6 кг/м ²
10x10x10 мм	~ 3,3 кг/м ²

* Расход зависит от угла наклона шпателя при нанесении клея и неровностей основания.

Строительные материалы с умом.

